FINITURA IDROFUGATA

R08i

È una finitura idrofugata (malta secca) per interni ed esterni composta da cemento, calce idrata, sabbia calibrata ed additivi che esaltano la lavorabilità e l'adesione. Diametro massimo dell'inerte è 0,8 mm.

BASE CEMENTO

UTILIZZO Finitura su intonaco grezzo

CAMPI DI IMPIEGO

Viene impiegata come strato di finitura su intonaco grezzo.

Caratteristica	Unità di misura	Riferimento
Diametro massimo	mm	0,8
Peso in mucchio	kg/m³	1350 ca.
Richiesta d'acqua	%	28-32
Aria trattenuta	% vol.	5-10
Ritenzione d'acqua a 5'	%	80
Tempo di lavorabilità	ore	2-3
Resistenza a compressione	N/mm²	6
Adesione (su laterizio)	N/mm²	0,2
Assorbimento capillare	kg/m²	min. 0.5 2 ca.
Coefficiente permeabilità al vapore	μ	10
Conducibilità termica	W/mK	0,45 - 0,55
Sali idrosolubili	(% a secco)	0,05
Classificazione categoria		EN 998-1
Reazione al fuoco	classe	A1

TIPI DI SUPPORTO

INTONACI TRADIZIONALI A BASE CALCE CEMENTO COME LAGES E115, E115F, E115W.

INTONACI TRADIZIONALI A BASE CEMENTO COME LAGES E115A.

MALTE BASTARDE A BASE CALCE CEMENTO.

MALTE A BASE CEMENTO.

SETTORE
Edile

CATEGORIA
Finiture

BASE
Cemento

CONFEZIONAMENTO
Sacchi carta da 25 Kg.
Sfuso in silo.

SCHEDA TECNICA

FINITURE