



INTONACO PREMISCELATO

C8

È un intonaco premiscelato composto da solfato di calcio, calce idrata, inerti particolarmente selezionati e calibrati ed additivi per migliorare la lavorabilità e l'adesione.

BASE GESSO

UTILIZZO Intonaco di fondo per interni

CAMPI DI IMPIEGO

Viene usato come intonaco di fondo per interni, su muratura in mattoni, blocchi di cemento e calcestruzzo.

Caratteristica	Unità di misura	Riferimento
Granulometria	mm	<1,5
Massa volumica intonaco in polvere	kg/m ³	1050 ca.
Densità intonaco indurito	kg/m ³	1100
Acqua d'impasto	%	34
Spessore minimo	mm	7
Resa (spessore 1 cm)	kg/m ²	10
Resistenza a compressione	N/mm ²	5,5
Resistenza a flessione	N/mm ²	1,8
Classificazione categoria		EN 13279-1
Reazione al fuoco	classe	A1

TIPI DI SUPPORTO

MURATURA IN LATERIZIO

Applicazione diretta.


CALCESTRUZZO, BLOCCHI IN CLS

Strollatura con E22 LAGES oppure con Primer LAGES. Nei giunti tra muratura e cemento armato annegare rete alcali-resistente.

LATERIZIO PORIZZATO

Strollatura con E22 LAGES oppure Primer LAGES.

Per altri tipi di supporto chiedere Ciclo prodotti raccomandato da LAGES SpA.



SETTORE

Edile

CATEGORIA

Intonaci di fondo

BASE

Gesso

CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.
Sfuso in silo.



**SCHEDA
TECNICA**