



# INTONACO PREMISCELATO ROCCIA CAMUNA

È un intonaco premiscelato composto da anidrite, calce idrata, inerti particolarmente selezionati e calibrati ed additivi per migliorare la stabilità e l'adesione.

**BASE ANIDRITE**

## UTILIZZO Intonaco di fondo per interni

### CAMPI DI IMPIEGO

Viene usato come intonaco di fondo per interni, su muratura in mattoni, blocchi di cemento e calcestruzzo.

### TIPI DI SUPPORTO

#### MURATURA IN LATERIZIO

Applicazione diretta.

#### CALCESTRUZZO, BLOCCHI IN CLS

Strollatura con E22 LAGES oppure con Primer LAGES. Nei giunti tra muratura e cemento armato annegare rete alcali-resistente.

#### LATERIZIO PORIZZATO


Strollatura con E22 LAGES oppure Primer LAGES.

#### CASSERI IN POLISTIRENE

Gettati internamente con Calcestruzzo. Applicazione diretta.

**Per altri tipi di supporto chiedere Ciclo prodotti raccomandato da LAGES SpA.**

Caratteristica	Unità di misura	Riferimento
Granulometria	mm	<1,5
Massa volumica intonaco in polvere	kg/m <sup>3</sup>	1100 ca.
Densità intonaco indurito	kg/m <sup>3</sup>	1100 ca.
Acqua d'impasto	%	20 ca.
Resistenza diff. del vapore	μ	8 ca.
Resa (spessore 1 cm)	kg/m <sup>2</sup>	11
Resistenza a compressione	N/mm <sup>2</sup>	2
Resistenza a flessione	N/mm <sup>2</sup>	1 ca.
Classificazione categoria		EN 998-1
Reazione al fuoco	classe	A1



#### SETTORE

Edile

#### CATEGORIA

Intonaci di fondo

#### BASE

Anidrite

#### CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.  
Sfuso in silo.



**SCHEDA  
TECNICA**