



GESSO NATURALE SCAGLIOLA RAPIDA

Gesso emidratato di elevata purezza e bianchezza.

INTONACI DI FONDO
E DI LISCIATURA

BASE GESSO

UTILIZZO Realizzazione di intonaci

CAMPI DI IMPIEGO

Viene usato nella realizzazione di intonaci rifinibili a lucido.

È idoneo per l'esecuzione in opera di modanature e cassetture in gesso di grandi dimensioni.



| Caratteristica | Unità di misura | Riferimento |
|--|-------------------|-------------|
| Residuo a 100 µm | % | < 1 |
| Titolo in CaSO ₄ ·½H ₂ O | % | > 80 |
| Rapporto acqua/gesso | | 100/140 |
| Tempo inizio presa | min. | 8 ca. |
| Tempo fine presa | min. | 20 ca. |
| Resistenza a compressione | N/mm ² | 10 |
| Resistenza a flessione | N/mm ² | 4 |
| Resa teorica (spessore 1 cm) | Kg/m ² | 7 |
| Classificazione categoria | | EN 13279 |
| Reazione al fuoco | Classe | A1 |

TIPI DI SUPPORTO

INTONACI DI FONDO
BASE CALCE GESSO.

INTONACI DI FONDO
BASE CALCE CEMENTO.

LASTRE DI GESSO RIVESTITO.
MANUFATTI IN GESSO.

SETTORE

Edile

CATEGORIA

Intonaci di fondo
e di lisciatura

BASE

Gesso

CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.
Sfuso in silo. Big-bags.



SCHEDA
TECNICA