



INTONACO PREMISCELATO

C9

Un intonaco premiscelato composto da anidrite, perlite, calce idrata, inerti particolarmente selezionati e calibrati ed additivi per migliorare la lavorabilità e l'adesione.

BASE CALCE E ANIDRITE

UTILIZZO Intonaco di fondo per interni

CAMPI DI IMPIEGO

Viene usato come intonaco di fondo per interni, su muratura in mattoni, blocchi di cemento e calcestruzzo.

Caratteristica	Unità di misura	Riferimento
Peso specifico della polvere	kg/m ³	1000 ca.
Granulometria	mm	<1,5
Acqua d'impasto	%	34
Resa per m ² per cm di spessore	kg/m ²	10
Massa volumica intonaco indurito	kg/m ³	1000
Resistenza a compressione	N/mm ²	2
Resistenza a flessione	N/mm ²	1
Reazione al fuoco	classe	A1

TIPI DI SUPPORTO

MURATURA IN LATERIZIO

Applicazione diretta.


CALCESTRUZZO, BLOCCHI IN CLS

Strollatura con E22 LAGES oppure con Primer LAGES. Nei giunti tra muratura e cemento armato annegare rete alcali-resistente.

LATERIZIO PORIZZATO

Strollatura con E22 LAGES oppure Primer LAGES.

Per altri tipi di supporto chiedere Ciclo prodotti raccomandato da LAGES SpA.



SETTORE

Edile

CATEGORIA

Intonaci di fondo

BASE

Calce e Anidrite

CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.
Sfuso in silo.



**SCHEDA
TECNICA**