



# MALTA UNIVERSALE

## E5

Malta cementizia per muratura  
in classe M5.


## BASE CEMENTO

## UTILIZZO

Malta da muratura ed intonaco

### CAMPI DI IMPIEGO

Viene usata come malta per murature in mattoni, blocchi di calcestruzzo e simili dove necessita avere valori elevati di resistenza meccanica.



Caratteristica	Prestazione
Resistenza a compressione	Categoria M5
Assorbimento d'acqua	0,15 N//mm <sup>2</sup> (val. tabellato)
Contenuto cloruri	< 0,02%
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	0,02 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sub>0,s</sub> )
Coef. di permeabilità al vapore	μ 15 / 35
Conducibilità termica	0,83 W/mK (val. tabellato, P=50%)
Durabilità al gelo / disgelo	NPD
Sostanze pericolose	Vedere SDS

### SETTORE

Edile

### CATEGORIA

Malte da muratura

### BASE

Cemento

### CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.



SCHEDA  
TECNICA

### TIPI DI SUPPORTO

**MATTONI.**

**BLOCCHI DI CALCESTRUZZO.**

**DOVE SONO RICHIESTI VALORI  
DI RESISTENZA MECCANICA.**